

GEM-Tack Folien-Klebmatte

Beschreibung

Mehrschichtige Matten mit sauberem Klebefilm, die effektiv Schmutz und Staub von Fußgängern und Maschinenrädern auffangen, bevor sie in die kontrollierte Umgebung gelangen. Jede der ablösbaren, nummerierten Schichten der Matte lässt sich leicht abziehen und gibt eine neue, saubere Oberfläche frei, die sofort einsatzbereit ist.

Merkmale

- Abziehbare Blätter machen eine umständliche Reinigung überflüssig
- Glatte, effektive Oberfläche wird nicht durch Schuhe, Füßlinge und Spritzflaschen oder Wagenräder beschädigt
- Nummerierte Ecklaschen zur einfachen Kontrolle der verbleibenden Blätter
- Auch in antibakterieller und antistatische -Ausführung erhältlich

Anwendungen

- Perfekt für Reinräume, Labore und jede andere staub- und schmutzfreie Umgebung
- Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie, Laseroptik, Pharmazie

Technische Daten

Zusammensetzung	Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Dicke/Blatt	0,035mm, 0,045mm, 0,05mm, Toleranz : $\pm 8\%$
Zugfestigkeit	$\geq 10\text{MPa}$ (Längsseite) / $\geq 8\text{MPa}$ (Querseite)
Dehnung	$\geq 150\%$ (Längsrichtung) / $\geq 200\%$ (Querrichtung)
Farben	Weiß, Blau, permanent
Größen	66 x 114 cm, 45 x 114 cm
Medium Klebekraft	400 $\pm$ 50g/25 mm (obere Schicht) 600 $\pm$ 50g/25 mm (untere Schicht)

Artikel Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verkaufseinheit
656040	GEM-Tack Folienklebmatte weiß	66 x 114 cm	4 Matten mit 30 Schichten
656041	GEM-Tack Folienklebmatte weiß	45 x 114 cm	4 Matten mit 30 Schichten
656044	GEM-Tack Folienklebmatte blau	66 x 114 cm	4 Matten mit 30 Schichten
656045	GEM-Tack Folienklebmatte blau	45 x 114 cm	4 Matten mit 30 Schichten
656042	GEM-Tack Folienklebmatte weiß	66 x 114 cm	8 Matten mit 30 Schichten

Bestellinformation

Alle aufgeführten Informationen aus diesem Datenblatt dokumentieren unsere aktuellen Erfahrungswerte und dienen zur Orientierung. Bitte prüfen Sie selbst, ob das Produkt für Ihre Anwendungszwecke geeignet ist. Auf Anfrage sind weitere Größen, Farben und Ausführungen in z.B. antistatisch oder antibakteriell möglich. Die Maßtoleranz beträgt $\pm 1,5\%$.