

Bodenmarkierfarbe TRAFFIC PAINT und TRAFFIC extra PAINT

Nachfolgend aufgeführte Hinweise erleichtern Ihnen die Markierungsarbeiten und sorgen für ein optimales Markierungsergebnis.

1. Die zu markierende Fläche muss trocken, fettfrei und sauber sein.

2. Zur Mischung der Farbe die Dose vor jedem Gebrauch gut schütteln!

Wenn die Kugel zu hören ist noch ca. 1 Minute kräftig schütteln.

3. Die Farbdose einsetzen.

Die Dose rastet automatisch ein. Strichbreite einstellen (siehe auch Gebrauchsanleitung **SUPER-Striper®**).

4. Die Markierung nicht zu langsam durchführen.

Für ein optimales Markierungsergebnis empfehlen wir die erste Markierung wie vorher beschrieben und die zweite Markierung nach ca. 1 Stunde schneller durchzuführen. Beim zweiten Markiergang stellen Sie den Richtungspfeil am Markierwagen **SUPER-Striper®** auf den rechten Rand des Markierstrichs ein. Um ein Verlaufen der Farbe zu vermeiden, beginnen bzw. beenden Sie den Markiervorgang auf einem Stück Pappe o. ä.

5. Nach Gebrauch die Farbdüse oben freisprühen.

6. Für weitere Markierungen müssen Markiergerät und Sprühkopf sauber sein.

7. Trockenzeiten

- Trocken: nach ca. 60 Minuten
- Aushärtung: nach ca. 6 Stunden

Die Trockenzeiten sind abhängig von

- der Stärke (Filmdichte) der aufgetragenen Farbe
- der Umgebungs-Verarbeitungstemperatur sowie der Temperatur des Bodens
- der Oberfläche des Bodens (porös, beschichtet, Beton usw.)

Beachten Sie bitte: Neue Oberflächen aus z. B. Asphalt oder Beton „saugen“ Farben stark auf. Ein mehrmaliges Markieren kann hier erforderlich werden. Begehen und Befahren der Markierungen erst nach vollständigem Aushärten der Farben!

8. Verarbeitungstemperaturen

- Markierung möglich: > 3 °C
- optimale Verarbeitungstemperatur: **10 °C bis 20 °C**
- max. Verarbeitungstemperatur: 32 °C

Bei extremen Abweichungen von der optimalen Verarbeitungstemperatur kann sich die Konsistenz der Farbe leicht verändern. Deshalb eine Testmarkierung durchführen.

9. Farbauftrag

Für einen guten Farbauftrag muss die Temperatur der Sprühdose mindestens 15 °C betragen.

10. Reichweite einer Dose

Je nach Bodenbeschaffenheit ca. 50 m bei einer Strichbreite von 7,5 cm.

11. Lagerfähigkeit

Empfohlene Lagertemperatur: +4 bis +38 °C.
Lagerfähigkeit unbenutzter Dosen: 6 Jahre.

Produktempfehlung:

Für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung empfehlen wir Ihnen den Schutzlack **TRAFFIC PROTEKTOR**. Tragen Sie den Klarlack mit dem Markierwagen **SUPER-Striper®** direkt auf die getrocknete Markierung auf. Dieser erhöht die Haltbarkeit der Farben.

Damit Sie das richtige Gefühl zum Markieren mit dem Gerät und der Farbe erhalten, empfehlen wir eine Testmarkierung!

Weitere Produkte und Preise finden Sie unter www.kroschke.com

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

www.kroschke.com

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444