



# LCY Chemical Industry Corp.

ISO 9001,14001 and OHSAS 18001 Certified

# 李長榮化學工業股份有限公司

ISO 9001, 14001 與 OHSAS 18001 認證

# Globalene ST868M

Polypropylene Random copolymer 聚丙烯無規共聚合物

## Features 特性:

- · Superior transparency 超高透明性
- Low temperature impact resistance 低溫耐衝擊性佳

## Typical Application 一般應用:

- Injection: CD case, appliances CD 盒,家電
- · ISBM: bottle 射吹瓶

Typical Properties	Test Method	Unit	Value
一般性質	測試方法	單位	數值
Melt flow rate (230℃, 2.16kg)	<b>ASTM D1238</b>	g/10min	18
熔融流率		_	
Density	ASTM D792	g/cm³	0.899
密度		2	
Tensile strength at yield	ASTM D638	kg/cm²	290
降伏點抗張強度	4.0714 D.000	0/	40
Elongation at yield	ASTM D638	%	12
降伏點伸張率 Flavoral modulus	ACTM D700	kg/cm <sup>2</sup>	11000
Flexural modulus 彎曲彈性係數	ASTM D790	kg/cm	11000
写典评性係製 Rockwell hardness	ASTM D785	R scale	85
洛氏硬度	, 10 I III D 7 00	it douid	
Heat deflection temperature	ASTM D648	${}^{\mathbf{c}}$	88
熱變形溫度		J	
Izod impact strength,notched, 23℃	ASTM D256	kg-cm/cm	3.8
艾氏衝擊強度,切口23℃			
Drop Weight Impact strength, texture up, 23℃/-29℃	LCY	ft-lb	15/ -
落球衝擊強度			
Mold shrinkage	ASTM D955	%	1.3
收縮率			

## Product Stewardship Information 產品責任資訊

#### a. Food approval 食品認可

The base resin in Globalene ST868M is as specified in the Code of Federal Regulations, Title 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a. All the ingredients used in Globalene ST868M meet the respective FDA regulations and 21 CFR 177.1520(b) for use in direct contact with food.

福聚烯 ST868M 樹脂符合美國食品及藥物管理局 21 CFR 177.1520(a)(3)(i)與(c)3.1a 之規範,且所有 添加成份亦符合各自章節與 CFR 177.1520(b) 之規定, 可直接與食物接觸 o

### b. Chemical Inventories 化學品庫

All ingredients in Globalene ST868M are in compliance with the following chemical inventories:

福聚烯 ST868M 之所有成份均登記於下列化學品 庫中: (1)TSCA (U.S.A) (2) DSL (Canada)

### c. UL certification 美國 UL 認證

Globalene ST868M is certificated with UL 94HB, UL file no.: E85783.

福聚烯 ST868M 通過美國 UL 94HB 認證, UL 檔案編號:E85783.

The values quoted here are typical of the grade, however, it is important to recognize that some variation around these values is to be expected as a result of uncertainties associated with measurement of the specific property and due to the normal variations encountered during the manufacturing process.

以上所列之各項數據為實驗參考值,唯因使用時加工條件及環境之不同,而產生之差異非本公司所能保証與控制。

Head Office: 3F, 85, Sec. 4, Bade Road, Taipei 105, Taiwan, ROC

總公司: 台北市 105 松山區八德路四段 85 號 3 樓

Plant: 2,Gin Chien Rd., Ta-She Hsiang, Kaohsiung Hsien, 815 Taiwan, ROC

Tel: 886-7-3513211 工廠: 高雄縣 815 大社鄉經建路 2 號 Fax: 886-7-3515424

Jan 2009

Tel: 886-2-25288895 Fax: 886-2-25288823